

TECHNISCHE FICHE

LINOR SATIN

PRODUCT DATA

Linor satin is een luchtdrogende houtvernis voor binnentoepassing op basis van gemodificeerde alkydharsen

TOEPASSINGEN

Decoratieve satin afwerking van hout met blank laksysteem

EIGENSCHAPPEN

Goede vloeï
Gemakkelijk verwerkbaar
Bestand tegen weersinvloeden
Goede droging en doorharding

AANBEVOLEN SYSTEMEN

Linor satin kan aangebracht worden direct op het hout of als afwerkingslaag op cabanol

CERTIFIKATEN

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

Het vochtgehalte van het hout mag de 20% niet overschrijden. Tropische houtsoorten dienen vooraf ontvet te worden met Celluloseverdunding. Wanneer Linor satin direct op naakt hout gezet wordt moet de eerste laag 10 – 15 % verdund worden met white spirit

PHYSICAL DATA

afwerking satin

kleur kleurloos

ondergrond hout

componenten 1

drogingsmechanisme Evaporatie van de oplosmiddelen en droging aan de lucht

Solids % gewicht 60
% volume 48

VOC : 450 gr/liter

Droge laagdikte : Niet van toepassing

Aantal lagen 1 tot 2

Theoretisch verbruik : 12 m² / liter per laag

toepassingsmethoden borstel

potlife Niet van toepassing

droogtijden bij 20°C en 80% vochtigheid

stofdroog 2 uur
duimvast 4 uur
overschilderbaar 24 uur

mengverhouding

verf Niet van toepassing
verharder Niet van toepassing
thinner 5 – 10 % white spirit

densiteit 0.92

vlampunt : 41 °C

verpakking 0.5 l - 1 l - 4 liter