

TOEPASSINGEN:

Bekleden, van stalen structuren (zowel voor binnentoepassingen als voor overdekte loodsen) om de brandweerstand te verhogen.

<i>Samenstelling</i>	Vezelvrije verf bestaande uit oplosmiddelen, opschuimende componenten, kleurstoffen en additieven					
<i>Kleur</i>	Wit					
<i>Viscositeit</i>	± 20.000 mPas					
<i>Dichtheid</i>	± 1,32 g/cm ³					
<i>Vaste stoffen</i>	± 70%					
<i>Verdunnen en reinigen</i>	Lakverdunner , bevat geurstoffen					
<i>Opslagtemperatuur</i>	-10°C tot + 30°C					
<i>Houdbaarheid</i>	In originele gesloten verpakking gedurende minimum 9 maanden					
<i>Verpakking</i>	Drums van 5 of 25 kg					
<i>Verbruik/laagdikte voor staalstructuren F30</i>	F 30 Drager	Open	≤ 300	700	1000	1,400
			≤ 160	500	700	1,000
			≤ 100	400	550	0,800
	F 30 Stutten Liggers	Open	≤ 300	600	1000	1,400
			≤ 160	450	700	1,000
			≤ 100	350	550	0,800
	F 30 Stutten Liggers	Gesloten	≤ 300	1750	2400	3,500
			≤ 200	1450	2000	2,900
			≤ 160	1350	1800	2,700
			≤ 100	1100	1500	2,200
	<i>Aanwending</i>	Schilderen, rollen of bespuiten				
	<i>Laagdikte</i>	Max. 750 µm (nat) per keer bij bespuiting, bij het verven of rollen worden geringere laagdiktes bereikt.				
<i>Droogtijd</i>	Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid (bij laagdikte 1000 g/m ²) Aanraking : binnen de 2 uur bij 23°C/50% RV Volledig uitgehard : na 24 uur bij 23°C/50% RV					