

Technische fiche

PYROPLAST - HW primer

Kleurloze hechtgrondering voor hout, aan te brengen als voorbehandeling bij pyroplast-HW. Bevat geen oplosmiddelen.

Toepassing	voor alle oppervlakken waarop voldoende hechting van pyroplast-HW niet gegarandeerd is. Aan te raden voor houtsoorten die rijk aan harsen zijn.
Verpakking	5 kg blikken
Kleur	kleurloos
Verwerking	Strijken, spuiten
Verbruik	60 - 100 ml/m ²
Vorbereiden van de ondergrond	De ondergrond moet vrij van stof, vet, was en hars zijn. Oude, slechtzittende verflagen moeten volledig verwijderd worden.
Informatie over de verwerking	Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +10°C verwerken. Niet verdunnen.
Materiaalreiniging	Onmiddellijk na het gebruik met water
Droogtijd	bij +20°C, 60 % rel. luchtvochtigheid en een verbruik van 100 ml/m ² : - na ca. 30 min. : stofdroog - na ca. 2 uur : volledig droog
Ontvlammingspunt	geen
Soortelijk gewicht	ca. 1,09 g/cm ³ bij + 20°C.
Voorschrift i.v.m. gevaarlijke stoffen	Het product moet volgens 91/155/EWG niet worden gekentekend.

Arbeidsveiligheid	<p>Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming tegen ongevallen.</p> <p>Voor het eten en na het werk gezicht en handen grondig reinigen. Schakelaars en elektrische leidingen afdekken. Mag niet in de handen van kinderen komen. Buiten het bereik houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.</p>
Opslag	<p>min. 12 maanden. Tegen vorst beschermen, ook tijdens het transport. Slechts in de originele blikken bewaren en wel zo, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken goed sluiten.</p>
Milieubescherming	<p>Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering.</p>
<p>Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.</p> <p>Deze technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook dan, indien wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.</p>	