

Technische fiche

PYROPLAST - HW top

Kleurloze lak op basis van oplosmiddelen voor de bescherming van de brandvertragende verf pyroplast-HW

Toepassing	Lak voor hout en houtmaterialen die met pyroplast-HW worden behandeld. Beschermt tezelfdertijd tegen kortstondige vochtigheid en andere milieu-invloeden.
Verpakking	2,5 en 10 kg blikken
Kleur	kleurloos
Glans	zijdeglans en mat
Verwerking	Strijken, kwasten, spuiten
Verbruik	60 ml/m ² (ongeveer 60 g/m ²)
Vorbereiden van de ondergrond	pyroplast-Schutzlack alleen op goed droge brandvertragende coatings aanbrengen d.w.z. na ca. 2 dagen droogtijd, afhankelijk van de weersomstandigheden
Informatie over de verwerking	Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +10°C en boven 80 % rel. luchtvochtigheid verwerken. Niet verdunnen.
Materiaalreiniging	met universele verdunner
Droogtijd	bij +20°C, 60 % rel. luchtvochtigheid en een verbruik van 100 ml/m ² : - na ca. 30 min. : stofdroog - na ca. 2 uur : volledig droog
Ontvlammingspunt	ca. 61°C
Soortelijk gewicht	ca. 1,01 g/cm ³ bij + 20°C.
Voorschrift i.v.m.	Het product moet volgens 91/155/EWG niet worden

gevaarlijke stoffen	gekentekend.
Arbeidsveiligheid	Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming tegen ongevallen. Tijdens de verwerking gezicht, handen en ogen beschermen (vetvrije creme, veiligheidsbril, gummihandschoenen). Schakelaars en elektrische leidingen afdekken. Werkruimte voldoende ventileren. Mag niet in de handen van kinderen komen. Buiten het bereik houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Opslag	min. 12 maanden. Slechts in de originele blikken en wel zodanig, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken goed sluiten.
Milieubescherming	Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering.
<p>Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.</p> <p>Dit technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook wanneer wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.</p>	