

## Technische fiche

# PYROPLAST – primer D

### Sneldrogende anti-korrosieverf op waterbasis voor de behandeling van ijzer- en staalbouwelementen

<b>Toepassing</b>	Anti-korrosieverf voor ijzer- en staalbouwelementen, die met pyroplast - brandwerende producten moeten worden behandeld. Hechtsysteem voor gegalvaniseerde staalbouwelementen.
<b>Verpakking</b>	10 kg - blikken
<b>Kleur</b>	grijs
<b>Verwerking</b>	Strijken, rollen, spuiten
<b>Verbruik</b>	ca. 120-160 ml/m <sup>2</sup> (d.w.z. een droge laagdikte van ca. 40 µm). Bij staalbouwelementen die meer dan 6 maanden aan weersinvloeden worden blootgesteld moeten ca. 200 ml/m <sup>2</sup> (droge laagdikte ca. 80 µm). worden aangebracht.
<b>Vorbereiden van de ondergrond</b>	<b>Onbehandelde profielen</b> Zandstralen tot de genormeerde zuiverheidsgraad 2 ½ volgens DIN 55 928. Eventueel zorgvuldig manueel ontroesten.  <b>Gegrondeerde profielen</b> Niet vastzittende lagen verwijderen. Bij intacte oude lagen de compatibiliteit controleren, eventueel afslijpen en stof verwijderen.
<b>Informatie over de verwerking</b>	Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +5°C (materiaal, ondergrond en luchttemperatuur) en boven 80 % rel. luchtvochtigheid verwerken.  <b>Strijken, rollen, airless-spuiten :</b> Onverdund verwerken.  Hogedruk-spuiten: met ca. 5 % water verdunnen

<b>Verdunning</b>	indien noodzakelijk met water verdunnen
<b>Materiaalreiniging</b>	Onmiddellijk na gebruik met water. Niet laten drogen.
<b>Droogtijd</b>	Bij +20°C, 60 % relatieve luchtvochtigheid en een aangebrachte hoeveelheid van 100 ml/m <sup>2</sup> :  - na ca. 30 min. : stofdroog; - na ca. 6 uur : overschilderbaar.
<b>Ontvlammingspunt</b>	geen
<b>Soortelijk gewicht</b>	ca. 1,25 g/cm <sup>3</sup> bij + 20°C
<b>Voorschrift i.v.m. gevaarlijke stoffen</b>	Het product moet niet worden gekentekend. (91/155/EWG)
<b>Arbeidsveiligheid</b>	Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming tegen ongevallen.  Tijdens het strijken boven het hoofd een veiligheidsbril dragen. Bij het spuiten een veiligheidsbril en ademhalingsbescherming dragen. Mag niet in de handen van kinderen komen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
<b>Opslag / transport</b>	Opslag min. 12 maanden mogelijk. Koel en droog opslaan. Tegen vorst beschermen, ook tijdens het transport. Slechts in de originele blikken opslaan en wel zodanig, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken na gebruik goed sluiten.
<b>Milieubescherming</b>	Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering.
<p><b>Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.</b></p> <p>Deze technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook dan, indien wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.</p>	