

Technische fiche

PYROPLAST – top A

Beschermlak op basis van oplosmiddelen voor pyroplast-steel A.

Toepassing	Coating voor de bescherming van pyroplast-steel A tegen vocht en andere milieu-invloeden.
Toelatingen	pyroplast-AL top is onderdeel van de toelating voor pyroplast-steel A. Andere coatings mogen niet worden gebruikt.
Verpakking	10 kg- blikken.
Kleur	RAL 9002, RAL 9010, RAL 7032, RAL 7035, andere RAL-kleuren op aanvraag.
Verwerking	Strijken, rollen, spuiten
Verbruik	pyroplast-AL top moet goed dekkend in 2 lagen worden aangebracht. 2 x 150 g/m ² (d.w.z. een droge laagdikte van 100 µm).
Vorbereiden van de ondergrond	pyroplast-AL top alleen op goed droge brandvertragende grondlagen aanbrengen (droogtijd van pyroplast-steel A : min. 48 uur)
Informatie over de verwerking	Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +5°C (materiaal, ondergrond en luchttemperatuur) en boven 80 % rel. luchtvochtigheid verwerken. Strijken, rollen, airless-sputen onverdund gebruiken Hogedruk-sputen verdunnen met ca. 30 % universele verdunner.
Verdunning	Indien noodzakelijk met universele verdunner.
Materiaalreiniging	Onmiddellijk na gebruik met universele verdunning.

Droogtijd	bij +20°C, 65 % rel. luchtvochtigheid moet tussen de 1-ste en 2-de laag rekening gehouden worden met een droogtijd van min. 12 uur. Bij lagere temperaturen kan de droogtijd langer zijn.
Ontvlammingspunt	ca. 23°C.
Soortelijk gewicht	ca. 1,20 g/cm ³ bij + 20°C.
Bijzondere gevaren	Ontvlambaar (R10).
Veiligheidsaanbevelingen	Spuitnevel niet inademen (S23). Bij ontoerijkende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen (S38). Uitsluitend in goed geventileerde plaatsen gebruiken (S51).
Arbeidsveiligheid	Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming tegen ongevallen.
Opslag	min. 12 maanden houdbaar. Koel en droog opslaan. Tegen vorst beschermen, ook tijdens het transport. Slechts in de originele blikken en wel zodanig, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken goed sluiten.
Milieubescherming	Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering.

Er wordt verwezen naar de geldige toelating. Deze moet voorhanden zijn in de werkplaats. Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.

Deze technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook wanneer wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.