

## Technische fiche

# PYROPLAST – top D

**Gepigmenteerde beschermlak op waterbasis voor pyroplast-brandvertragende systemen binnenshuis**

<b>Toepassing</b>	Coating voor de bescherming van pyroplast-brandvertragende systemen tegen vocht en andere milieu-invloeden.
<b>Verpakking</b>	10 L blikken..
<b>Kleur</b>	RAL 7035-lichtgrijs, RAL 7032-kiezelgrijs, RAL 9010-wit, RAL 9002-witgrijs, andere RAL-kleuren op aanvraag.
<b>Verwerking</b>	Strijken, rollen, spuiten
<b>Verbruik</b>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> (d.w.z. een droge laagdikte van ca. 60 µm).
<b>Vorbereiden van de ondergrond</b>	pyroplast-Decklack alleen op goed droge brandvertragende grondlagen aanbrengen ; d.w.z. na ca. 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden
<b>Informatie over de verwerking</b>	<p>Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +5° C (materiaal, ondergrond en luchttemperatuur) en boven 80 % rel. luchtvochtigheid verwerken.</p> <p><b>Strijken, rollen, airless-spuiten</b> onverdund gebruiken</p> <p><b>Hogedruk-spuiten</b> met ca. 6 % water verdunnen.</p> <p>Bij sterk gekleurde tinten kunnen, door de lood- en chromaatvrije pigmentering, eventueel meerdere lagen noodzakelijk zijn om een volledige dekking te verkrijgen.</p>

<b>Verdunning</b>	Indien noodzakelijk : met water.
<b>Materiaalreiniging</b>	Onmiddellijk na gebruik met water, niet laten drogen.
<b>Droogtijd</b>	bij +20° C, 60 % rel. luchtvochtigheid en een verbruik van 100 ml/m <sup>2</sup> : - na ca. 30 min. : stofdroog - na ca. 6 uur : volledig droog
<b>Ontvlammingspunt</b>	geen
<b>Soortelijk gewicht</b>	ca. 1,25 g/cm <sup>3</sup> bij + 20°C.
<b>Voorschrift i.v.m. gevaarlijke stoffen</b>	Het product moet volgens 91/155/EWG niet worden gekentekend.
<b>Arbeidsveiligheid</b>	Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming tegen ongevallen.  Tijdens het strijken boven het hoofd een veiligheidsbril dragen. Bij het spuiten veiligheidsbril en ademhalingsbescherming dragen. Mag niet in de handen van kinderen komen. Buiten het bereik houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
<b>Opslag</b>	min. 12 maanden, koel en droog opslaan. Tegen vorst beschermen, ook tijdens het transport. Enkel in de originele blikken bewaren en wel zodanig dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken goed sluiten.
<b>Milieubescherming</b>	Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering. Gevaar voor water klasse 1 (eigen classificatie).
<p><b>Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.</b></p> <p>Deze technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook wanneer wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.</p>	