

Fiche technique

PYROPLAST – HW primer

Primer incolore en phase aqueuse sans solvant pour le bois à recouvrir d'un système ignifuge intumescent Pyroplast- HW.

Domaines d'application	Pour toutes les surfaces sur lesquelles une adhérence suffisante du produit ignifuge intumescent n'est pas garantie. Recommandé pour les bois résineux.
Présentation	bidons de 5 kg
Couleur	Incolore
Méthodes d'application	Au pinceau, par pulvérisation
Consommation	60 - 100 g/m ²
Préparation de la surface	La surface doit être sèche, propre, dégraissée et dépoussiérée, sans traces de cire ou de résine. Les anciens vernis ou peintures doivent être décapés.
Indications d'application	Bien remuer avant l'emploi. Lors de l'application, la température ambiante doit être supérieure à +10°C. Utiliser le produit non dilué.
Nettoyage des outils	Immédiatement après emploi avec de l'eau
Temps de séchage	Entre 2 et 4 heures, dépendant de l'essence du bois, de la température et de l'humidité de l'air
Point éclair	Néant.
Densité	env. 1,09 g/cm ³ à +20°C
Informations réglementaires	Selon les directives CEE 91/155/EWG le produit n'est pas classé comme dangereux.
Sécurité du travail	Pendant l'usage respecter les prescriptions pour la sécurité du travail et la protection contre les accidents. Avant de manger et après chaque utilisation, bien se laver les mains et le visage. Protéger les commutateurs et les installations électriques pour éviter un court circuit. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants. .
Stockage/ transport	Minimum 12 mois à l'abri du gel. Protéger contre le

	<p>gel, aussi pendant le transport. Bien refermer les bidons entamés. Stockage dans les bidons d'origine, à manipuler par des personnes compétentes.</p> <p>VbF: néant ; RID/ADR : néant</p>
Protection de l'environnement	<p>Ne pas déverser le produit sur le sol, dans l'eau ou dans les canalisations.</p>
<p>Le travail avec les produits ignifuges ne peut être exécuté que par des personnes qualifiées.</p> <p>Cette fiche technique vous est donnée à titre d'information. Ces données sont fondées sur l'expérience acquise par les recherches et la pratique. Etant donné le grand nombre d'applications, nous déclinons toute responsabilité pour les cas particuliers. Veuillez vous adresser à notre service technique pour tout renseignement complémentaire. Toute convention doit être confirmée par écrit.</p>	