



BESCHRIJVING

Burnstop IM-Wood Exterior is een product voor het brandvertragend impregneren van buitenmuren. De muren beschermd door Burnstop IM-Wood Exterior hebben optimale anti-brand eigenschappen en zijn beschermd tegen verschillende weersomstandigheden danzij de hydrophobe eigenschappen.

GEBRUIK

Burnstop IM-Thatch is een product voor het brandvertragend impregneren van houten buitenmuren
Het product niet aanbrengen op ondergronden boven het hoofd. Steeds naar beneden aanbrengen.

EIGENSCHAPPEN

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Gifvrij | - Kleurloos na behandeling |
| - Niet belastend voor het milieu | - Snelle penetratie en droogtijd |
| - Niet agressief voor hout en vezel | |

KENMERKEN

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Licht geel, transparant
Geur:	Lichte amoniakgeur
pH 20°C:	± 6
Smeltpunt:	NVT
Ontvlambaarheid:	Niet ontvlambaar.
Explosiegevaar:	Niet explosief.
Dichtheid aan 20°C:	± 1-1,1
Oplosbaarheid in water:	Volledig oplosbaar

VOORBEREIDING

Product zacht schudden gedurende 30 seconden alvorens het in een spuittoestel of verstuiver te gieten. Aan te brengen in twee lagen met een lage druk pomp. Geen Airless systeem gebruiken

TOEPASSING

- Burnstop IM-Wood Exterior wordt aangebracht door middel van een spuittoestel of verstuiver op rieten daken zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen voor mens en milieu. Een masker is aan te raden.
- Men moet zeker zijn dat de ondergrond proper is voor men het product aanbrengt.
- Niet bij regenweer of bij vorst aanbrengen.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimum 5 °C zijn.



Herzien op 22.07.2013

VERBRUIK

(Vervolg van pag.1)

- tussen 3 en 6 m² per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

BEPERKINGEN

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

Onmiddellijk reinigen met water.

OPSLAG

Opslaan in een droge en vorstvrije ruimte.
Maximum opslagtijd: 1 jaar.

VERPAKKING: 10L, 20L

BELANGRIJKE INFORMATIE

Veiligheidsmaatregelen:

Dit product is niet gevaarlijk. In geval van twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing die hier niet vermeld is, gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Het is de taak van de gebruiker om de informatie aan te passen aan de specifieke omstandigheden waaronder dit product wordt aangewend. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel, gelieve ons te raadplegen. Gelieve ons te helpen u beter te dienen; aarzel niet om ons verbeteringen te signaleren.